

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

<p>(21) เลขที่คำขอ 1501006977 (22) วันที่ยื่นคำขอ 20 พฤศจิกายน 2558</p>	<p>(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 C04B 7/00</p>
<p>(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก - (32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก - (33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก -</p>	<p>(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร นางสาวอมิตดา สุวรรณสาโรจน์ (72) ผู้ประดิษฐ์ นางสาวอมิตดา สุวรรณสาโรจน์ (74) ตัวแทน นายจิริโรจน์ สีสรรพ์ แห่ง บริษัท ทีจีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ที่อยู่เลขที่ 301/46 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000</p>
<p>(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์</p>	<p>สูตรผสมสำหรับการเทพื้นกันซึมที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อการปรับระดับและป้องกันการแตกร้าว</p>
<p>(57) บทสรุปการประดิษฐ์</p> <p>ได้เปิดเผยสูตรผสมสำหรับการเทพื้นกันซึมที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อการปรับระดับและป้องกันการแตกร้าว ประกอบด้วย</p> <p>น้ำยาอะคริลิก (Acrylic) 10-50 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ดีโฟมเมอร์ (Defoame) 0.05-5 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ไบโอไซด์ (Biocide) 0.05-5 % โดยน้ำหนัก</p> <p>โดโลไมต์ (Dolomite) ขนาด 100-500 เมช (Mesh) 10-50 % โดยน้ำหนัก</p> <p>โดโลไมต์ (Dolomite) ขนาด 1-200 เมช (Mesh) 1-20 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ทราย ขนาด 100-500 เมช (Mesh) 10-50 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ทราย ขนาด 1-200 เมช (Mesh) 1-20 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ซิลิกา (Silica) 0.05-5 % โดยน้ำหนัก</p> <p>ธิคคิเนอร์ (Thickener) 0.1-1 % โดยน้ำหนัก</p>	